

Bezeichnung <i>Description</i>	Legierung <i>Alloy</i>	Paste <i>Paste</i>	Draht <i>Wire</i>	Barren <i>Bars</i>	Schmelzbereich <i>Melting Range</i>
-----------------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	--

ELSOLD TS Zinn-Silber Legierungen / Tin-silver alloys

ELSOLD TS30	Sn97Ag3			■	221 - 232°C
ELSOLD TS35	Sn96.5Ag3.5	■	■	■	221°C
ELSOLD TS38	Sn96.2Ag3.8			■	221 - 238°C
ELSOLD TS40	Sn96Ag4		■	■	221 - 238°C
ELSOLD TS50	Sn95Ag5		■		221 - 240°C

ELSOLD TC Zinn-Kupfer Legierungen / Tin-copper alloys

ELSOLD TC07	Sn99.3Cu0.7	■	■	■	227°C
ELSOLD TC30	Sn97Cu3		■	■	230 - 250°C

ELSOLD TSC Zinn-Silber-Kupfer Legierungen / Tin-silver-copper alloys

ELSOLD TSC3005	Sn96.5Ag3 Cu0.5	■	■	■	217 - 219°C
ELSOLD TSC3507	Sn95.8Ag3.5 Cu0.7	■	■	■	217 - 219°C
ELSOLD TSC3807	Sn95.5Ag3.8 Cu0.7	■	■	■	217°C